

BENRY

Anti-rust Liquid

ベンリー 防錆リキッド

塗布浸透形防錆剤



荷 姿

18kgケース
(1kgボトル×18個)

標準施工面積

60m²(原液塗布)
(0.3kg/m²)

日本建築仕上材工業会登録	
認定番号	1004007
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合わせ先	http://www.nsk-web.org/

無石綿 業務用



ISO 14001取得企業

ベンリー防錆リキッドは、強力な浸透力と防錆力をもった鉄筋の防錆剤です。コンクリート表面や鉄筋の錆び部分に塗布することで有効成分が徐々に浸透して錆を防止し、塩害や中性化による鉄筋コンクリートの劣化を防ぎます。

標準仕様

適用下地	コンクリート
適用部位	鉄筋コンクリート、鉄筋の錆部分

上表以外の適用につきましては、お問い合わせ下さい

性 状

亜硝酸リチウム水溶液

外 観	青色透明液体	pH	9.7
濃度 [wt%]	25.5	粘度 [mPa·s]	2.9
比 重	1.16		

比重、pH、粘度は室温25℃の場合の数値になります。

使用方法

- 鉄筋腐食により鉄筋の露出している部分のコンクリートを鉄筋の裏面まではつり除去して下さい。
- 鉄筋はつり面やコンクリート表面を高圧洗浄し、よく乾燥させて下さい。
- ベンリー防錆リキッドを原液のままムラ無く塗布して下さい。

注意事項

- 原液のまま使用して下さい。
- 製品は使用後密封し、空気に触れないようにして保管して下さい。
- 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないで下さい。
- ベンリー防錆リキッドの品質保持期間は、製造後約6ヶ月です。

【安全上の注意事項】

- 眼に入った場合：清浄な流水で15分以上よく洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付いた場合：水と石鹸でよく洗い落として下さい。
- 吸入した場合：新鮮な空気の場所に移って安静に下さい。
- 飲み込んだ場合：大量の水を飲ませて吐かせた後、医師の診断を受けて下さい。

- 取扱いは顔、手、口等は水でよく洗浄して下さい。

【輸送上の注意】

- 容器からの漏れ、転倒、落下、損傷がないように荷崩れ防止等に配慮して下さい。
- 寒冷地での輸送では、凍結しないように配慮して下さい。

【漏出時の措置】

- 布・紙ウエス・おが屑・砂などに吸収させて回収して下さい。

【廃棄上の注意事項】

- 内部で廃棄処理する場合は、該当法規に従って廃棄物処理を行って下さい。(国、都道府県並びに地方の法規、条例に従って下さい。)
- 外部に委託する場合は、廃棄物処理業者に、内容を明確にして処理を委託して下さい。

【取扱い上の注意】

- 目、皮膚への接触を防止するため保護眼鏡、保護手袋などの保護具を、長袖の作業服を着用して下さい。

施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

20170720

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289
関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472
福 岡 営 業 所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東 京 営 業 所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686
名 古 屋 営 業 所 愛知県清須市西枇杷島町并天45 ヤマモリビル1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486
大 阪 営 業 所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325