

BRICK MORTAR BR

レンガ積み工事材／粗面仕上用化粧目地材  
**ブリックモルタル**

シーリング材化粧材  
**弾性目地（BR）**

# レンガ積み工事材・粗面仕上化粧目地材 ブリックモルタル

粗面仕上用化粧目地材（化粧目地専用材）  
ブリックモルタル **Mタイプ**

粗面仕上用化粧目地材（化粧目地専用材）  
モザイクユニットタイル専用  
ブリックモルタル **Tタイプ**

ESSENTIAL OF QUALITY BRICKWORK



荷姿：25kg紙袋

(参考) 仕上がりの違い



レンガ積み／一本目地工法用  
ブリックモルタル Mタイプ



塗り目地工法用  
ブリックモルタル Tタイプ

## FEATURES AND BENEFITS

### 高品質プレミックスモルタル

ブリックモルタルは、結合材や骨材、混和材など全ての原材料を弊社工場にて予め配合した状態で出荷するレンガ積み・目地詰め工事用のプレミックスモルタルです。袋を開け、水を加えて練るだけで高性能かつ作業性の良いモルタルが簡単に準備できますので、現場での無理、ムラ、無駄を効果的に減らします。

### 柔軟な施工性～選べる3タイプ

レンガ積み工事ができるブリックモルタルと、目地詰め工事専用（一本目地工法向）のMタイプ、更にはモザイクユニットタイルへの目地詰め工事専用（塗り目地工法向）のTタイプの3種類を現場の状況や施工仕様に合わせてお選び頂けます。

### 白華を抑制し、美観を、施工面を守る

建物の美観を著しく損ねる白華、弊社ではその発生のメカニズムを紐解き、白華の原因となる物質と反応してモルタル表面に発生する白華を抑制する混和材を配合、建物の美観を守ります。また目地材として使用した際は、施工面（張付材）を風雨などから守りタイルの剥落等も防ぎます。

### 豊富な実績－特注色も1袋からご用意します

弊社はレンガ工事材料のパイオニアとして数十年の実績があり、全国でご使用頂いております。また、特殊な施工にも柔軟に対応できる技術力とノウハウの蓄積があります。標準色として人気や実績などから選び抜いた10色をご用意しています。また、タイルの色等、お好みの色をご指定頂ければ、特注色として1袋から受注します。着色材には厳選した高性能な無機顔料を使用していますので、耐候性が高く長期間に渡って鮮やかな発色が持続します。

## APPLICATIONS

	ブリックモルタル	ブリックモルタル Mタイプ	ブリックモルタル Tタイプ
レンガ積み	○	×	×
目地詰め (推奨目地幅)	○ (目地幅：10mm以上)	○ (目地幅：8～15mm)	○ (目地幅：5～10mm)



Making quality premix mortar through research and development



かき落とし（ささら）



おさえ（目地ゴテ）



かき落とし（ささら）

【ブリックモルタル/Mタイプ】

日本建築仕上材工業会登録	
認定番号	0404032
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	<a href="http://www.rsk-web.org/">http://www.rsk-web.org/</a>

【ブリックモルタル/Tタイプ】

日本建築仕上材工業会登録	
認定番号	0710038
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	<a href="http://www.rsk-web.org/">http://www.rsk-web.org/</a>

無石綿 業務用




本項では便宜上、ブリックモルタルMタイプを「Mタイプ」、ブリックモルタルTタイプを「Tタイプ」と表記しています。

## 製品プロフィール

製品シリーズ	ブリックモルタル	ブリックモルタル Mタイプ	ブリックモルタル Tタイプ
特長	レンガ積み、目地詰め 両方に対応する材料	細めの骨材を配合した目 地詰め専用材料	モザイクユニットタイル への目地詰め専用材料
適応部位	内外装壁面、床面		内外装壁面
標準施工面積 (レンガ積み)	約0.5㎡/袋 レンガサイズ：210×100×60mm 目地幅：10mm	—	—
標準施工面積 (目地詰め)	約4㎡/袋 二丁掛タイル：227×60mm 目地幅：10mm、目地深さ：15mm		約15㎡/袋 モザイクユニットタイル：45×95mm 目地幅：5mm、目地深さ：5mm
適応目地幅	10mm以上	8～15mm	5～10mm
適応工法	レンガ積み 普通レンガ積み、特殊レン ガ積み、中空積み 目地詰め 1本目地工法	目地詰め 1本目地工法	目地詰め 塗り目地工法、1本目地工法


## 材料の混練 (練水量)



ブリックモルタル  
3.2kg

ブリックモルタル Mタイプ  
3.5kg

ブリックモルタル Tタイプ  
4.2kg



ハンドミキサー等でダマの  
残らないようによく混練  
して下さい。

## レンガ積み施工要領



※Mタイプ、Tタイプではレンガ積み工事は出来ません  
※実際の施工にあたっては、事前に仕様・工法を確認し、施工監理者とよく打ち合わせの上、施工を行って下さい。



### 1. レンガ積み

- 積み上げ部の下地を清掃する。
- 設計図面に従い、墨出し、水糸張りをを行う。
- 引き金物を使用する場合は、その仕様・配置など設計図書に従う。
- 積み上げ部の下地に水湿しを行い、表面水が引いた程度でブリックモルタルを敷き均す。敷きモルタルはレンガを水糸の位置に合わせて圧着した時、レンガ表面からはみ出すように塗厚を整える。
- 基準レンガを敷きモルタルの上に載せる。
- コテの柄でレンガを叩きながら水糸に合わせて位置決めを行う。はみ出した目地モルタルは直ぐには目地切りを行わず、やや締まった状態で行う。目地切りを行ったあとの表面にも締まりのあるタイミングがよい。
- レンガの側面(片側)に縦目地となるブリックモルタルを塗付ける。
- 縦目地を塗り付けたレンガを敷きモルタルの上に載せ、小幅にずらしながら基準レンガの側面と縦目地モルタルを隙間のないように密着させる。

- コテの柄でレンガを叩きながら縦目地を設計幅に調整しつつ、高さを水糸の位置に合わせる。
- 前述(6)～(8)を繰り返して1段目を水平に積み進める。
- 2段目以降の施工は、前述までの要領と同様に行う。  
水湿しについては、当日、水から揚げて積み上げたレンガには必要ないが、前日までに積み上げた既設レンガについては左官刷毛などで敷き均し面に水湿しを施す。
- 1日の積み上げは5～6段までとする。(下段の目地モルタルがつぶれない高さ)
- モルタルを裏込めする場合は、目地モルタルの締まり具合を考慮しながら詰める。



### 2. 目地仕上げ

- レンガの積み上げ時、はみ出した目地モルタルがやや締まった状態になったらコテを使用してモルタルを切り落としレンガと目地の表面を合わせる。目地切りを行ったあとの表面にも締まりのある状態がよい。積み上げ中に適宜締まり具合を確認しながら行う。切り落とした表面が水分の多い状態であると、白華現象の原因になるため注意する。
- スポンジに水を含ませた後、固くしぼってレンガに付着したモルタルを拭き取る。目地モルタルに極力水を吸わせないように注意する。
- 仕上げ
  - 目地モルタルがやや締まった状態を見計らい、硬めのホウキやブラシなどで目地の方向に沿って表面を薄く削り取るように掃き均す。削った時にブラシ等にモルタルが貼り付かないタイミングが良い。
  - 周辺に付着したモルタルを刷毛ではき落とす。染みついた場合はスポンジに水を含ませた後、固くしぼって拭き取る。この時目地モルタルを濡らさないよう注意する。

### 3. 養生

施工後、シート掛けなどの養生を講じ、水濡れや凍結などから保護できる処置を施す。

## 目地詰め施工要領 — 1本目地工法



※実際の施工にあたっては、事前に仕様・工法を確認し、施工監理者とよく打ち合わせの上、施工を行って下さい。



### 1. 目地詰め

- ドライアウト防止のため必要に応じて目地部に水湿しを行う。
- 目地詰め用のチューブ袋に練り混ぜたブリックモルタルを詰め込む。チューブに満量詰めると吐出しにくくなるため、適度な量を見計らう。
- 目地部に沿って絞り出すようにして充填する。仕上げ面より若干厚く付けておく。
- 乾燥具合を見計らい、硬めのホウキやブラシなどで目地の方向に沿って表面を薄く削り取るように掃き均す。削った時にブラシ等にモルタルが貼り付かないタイミングが良い。
- タイルに付着したモルタルは、軟らかいうちに水を固く絞ったスポンジで除去する。このとき、充填したモルタルが濡れないように注意する。

### 2. 養生

施工後、シート掛けなどの養生を講じ、水濡れや凍結などから保護できる処置を施す。

## 目地詰め施工要領 — 塗り目地工法



※ブリックモルタル、Mタイプは塗り目地工法では施工出来ません  
※実際の施工にあたっては、事前に仕様・工法を確認し、施工監理者とよく打ち合わせの上、施工を行って下さい。



### 1. 目地詰め



- ドライアウト防止のため必要に応じて目地部に水湿しを行なう。
- 練り混ぜたブリックモルタルを、ゴムコテでタイル面から押さえるように目地部に塗り込み、目地内部に空隙が残らないよう繰り返し充填する。
- 目地詰め後、乾燥具合を見計らい、スポンジに一度水を含ませて水が出なくなるまで固く絞り、タイルの表面を一度荒拭きして汚れを軟らかく戻す。
- スポンジのきれいな面で目地の通りに対して斜に拭き取る。
- 汚れたスポンジは水洗いを行ない、(4)の拭き取りを繰り返す。
- 拭き取り後に目地表面に浮き水が残っていると色ムラの原因になるので、浮き水が残らないよう注意する。
- 場所によって拭き取るタイミングに差がでると、色ムラのでる恐れがあるので注意する。

### 2. 養生

施工後、シート掛けなどの養生を講じ、水濡れや凍結などから保護できる処置を施す。

## 弾性目地 (BR) シーリング材化粧材

弾性目地 (BR) は、RC下地やPC板下地への施工の際、現場仕様により伸縮目地を設ける場合に施工するシーリング材の上から塗付け、伸縮目地部とブリックモルタルの目地部との色調を合わせる為の化粧目地材です。特殊樹脂にて混練することでシーリング材の動きによく追従して目地切れや剥落を防ぎ、建物の美観をいつまでも守ります。



荷姿：3.5kgセット  
2.5kg ALバグ粉体  
1kg ALバグ専用樹脂

弾性目地 (BR) は、ブリックモルタルの色調に合わせてご用意しております。また、特注色にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

弾性目地 (BR) は、完全受注製品ですので、ご注文からお納めするまで多少お時間を頂く場合がございます。あらかじめご了承下さいます様、お願い致します。

【弾性目地】	
日本建築仕上材工業会登録	
認定番号	0908051
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

【弾性目地専用樹脂】	
日本建築仕上材工業会登録	
認定番号	0908052
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

### 施工方法


**弾性目地はシーリング材ではありません**

#### ①施工前準備

- ※ タイルの割付けは、伸縮目地をまたがないように注意して下さい。
- ※ シーリング材は JIS A 5788 認証製品を使用して下さい。
- (1) 弾性目地施工箇所の目地部分は、仕上面より3~5mm落としてシーリング材を空隙のないように入念に充填して下さい。(24時間以上乾燥養生)
- (2) 弾性目地の施工箇所にホコリ、ゴミなどが付着している時は除去して下さい。
- (3) 必要に応じて、タイル、レンガ、石材の周辺部に養生を行って下さい。
- ※ 弾性目地 (BR) は、常時水に浸るような場所 (水槽内、浴室、大衆浴場、温泉施設の壁など) への施工は出来ません。

#### ②材料の混練

- (1) 弾性目地 (BR) 1袋と専用樹脂1袋とをボウル等にあげ、ダマの残らないようによく混練して下さい。練り上がった材料は、20分以内にご使用下さい。
- ※ 色調が変わる、また、所定の性能が発揮されない場合がございますので、弾性目地 (BR) は水道水を加えて混練しないで下さい。



#### ③目地詰め


- (1) 目地詰め用のチューブ袋 (モルタルバグ等) に練り混ぜた弾性目地 (BR) を詰め込みます。チューブに満量詰めると吐出しにくくなる為、適度な量を見計らって下さい。
- ※ コーキングガンを用いての施工も可能です。
- (2) 目地部分に沿って絞り出すようにして充填して下さい。この時、仕上面より若干厚く付けておきます。
- (3) 目地詰め後、追っかけにてヘラなどを用い目地の方向に沿って表面を均し仕上げして下さい。
- ※ 弾性目地 (BR) は、コテ押し仕上げやササラ仕上げ等は施工出来ません。
- ※ 材料の特性上、表面仕上げを行ってから1~2時間以内に再度ヘラなどで仕上面を触ると色が濃くなりますので、養生終了までは静置して下さい。

#### ④養生

- (1) 弾性目地が硬化するまで、水がかからない様に十分に養生をして下さい。
- ※ 硬化する前に、降雨等で弾性目地表面が濡れた場合、白く変色する恐れがありますので養生は十分に行ってください。(2日以上養生)

## COLOR SELECTION

レンガ建築を引き立てる伝統色、定番色、人気色を10色選びました



※ 本見え本は印刷イメージの為、実際の色調とは異なって見える場合があります

## ATTENTION

ブリックモルタルは、本社工場製品となります。

### ●施工上の注意

- 目地詰め後、酸洗いの濃度は、工業用塩酸2%以下を厳守して下さい。濃度が濃いとノロ分が流れてしまい仕上がりが悪くなります。
- Mタイプを塗り目地工法では施工しないで下さい。スポンジ仕上げ拭き後に骨材が偏って露出してしまい仕上がりが悪くなります。
- 寒冷期、気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、原則として施工は行わないで下さい。(やむを得ず施工を行わなければならない場合は、十分な養生を行って下さい)
- レンガ積み工事に際して、レンガは施工前に必ず浸水養生を行って下さい。
- 目地詰め工事に際しては、タイル張付け後、十分な養生期間を確保して下さい。
- 混練水の他、弊社が指定した材料以外との混合・混練はしないで下さい。
- 強度などモルタルの物性に悪影響を及ぼすため、水を加えて練り直しをしないで下さい。
- 色調を一定に保つため、水量の管理は厳密に行ってください。
- 色調が変化する事がありますので、練り足しはしないで下さい。
- 固まったものの使用は、避けて下さい。
- 開封後の材料は、使いきって下さい。
- 使用後の道具、工具類は速やかに水洗いして下さい。
3. タイル・レンガ等の材質や表面の仕上げ等によっては、材料がタイル・レンガ等の表面に付着したまま乾燥すると、材料が取れにくくなる事があります。

### ●保管上の注意事項

- 製品の保管は、湿気の少ない場所にパレット等を利用し、地面 (床) より離して保管して下さい。
- 直射日光のあたる場所、風雨及び雨のあたる場所に保管する場合は、シート掛けなど十分な養生を行って下さい。

### ●取扱い上の注意事項

- 取扱いには、適切な保護具 (ゴム手袋、保護眼鏡、マスク等) を着用して下さい。
- 取扱い後は、顔、手、口等は、清浄な水で洗浄して下さい。
- 衣類等に付着したものは、取れない時がありますので、十分に注意して下さい。

### ●安全上の注意事項【応急処置】

- 目に入った場合は、速やかに多量の清浄水で洗浄し、状況に応じ眼科医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を石鹸で洗い流した後、状況に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 吸入して気分が悪くなった場合は、速やかに空気の新鮮な場所へ移動してうがい等を行って下さい。
- 気分が優れない場合は、状況に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲み吐きだした後、直ちに医師の診断を受けて下さい。

### ●輸送上の注意事項

- 紙袋であるため、荷積みに注意し荷崩れ防止等に配慮して下さい。
- 紙袋であるため、降雨等の水濡れ防止に配慮して下さい。

### ●漏出時の注意事項

- 飛散した粉末は、掃除機等で吸い取って回収して下さい。

### ●廃棄上の注意事項

- 内部で廃棄処理する場合は、該当法規に従って廃棄物処理を行って下さい。(国、都道府県並びに地方の法規、条例等に従って下さい)
- 外部に委託する場合は、廃棄物処理業者に、内容を明確にして処理を委託して下さい。

**施工要領・SDS等は別途ご請求下さい**

### 【ご注意下さい】

- ブリックモルタル (本社工場製品) とブリックモルタルDS (関東工場製品) とは製品仕様や製品構成 (タイプ分けや通常色の色調等) が異なりますのでご注意ください。
- ブリックモルタルDS (関東工場製品) は、エコマーク認定製品となります。
- ブリックモルタル (本社工場製品) は、当社大阪営業所、福岡営業所にて主に取り扱っております。

ご不明な点はお気軽にご相談下さい。



## 二瀬窯業株式会社

<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本社・工場	福岡県飯塚市横田 6 6 9 後牟田工業団地 〒820-0044 TEL0948-22-0447 FAX0948-29-0289
東京営業所	東京都港区芝 2-27-8 マスマンビル 2F 〒105-0014 TEL(03)6453-6685 FAX(03)6453-6686
名古屋営業所	愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F 〒452-0006 TEL052-509-2485 FAX052-509-2486
大阪営業所	大阪府大阪市港区市岡元町 2-8-18 ワールドビル 2F 〒552-0002 TEL06-6583-3310 FAX06-6583-3325
福岡営業所	福岡県飯塚市横田 6 6 9 〒820-0044 TEL0948-22-0447 FAX0948-29-0289
関東工場	千葉県木更津市新港 15-8 〒292-0836 TEL0438-30-7372 FAX0438-30-7472