

シーラーA

アク止めシーラー 水系高浸透型シーラー

カチオン性アクリルエマルジョン

荷 姿



16kg缶



2kgPETボトル

性能表示

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0908050
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁 無石綿 業務用



ISO 14001取得企業

シーラーAは、アルカリ性の湿式材料をラワンベニヤ材等に施工する際に溶出する水可溶成分(アク)を抑制するのに最適な下地旧塗膜適性および上塗り材料適正を持つ現場施工用油性高浸透型シーラーです。

特 長

1. 高浸透成分を含有し、各種基材に対する浸透性に優れています。
2. ホルムアルデヒドやトルエン、キシレン等を含有していない安全な材料です。

用 途(例)

- ・合板のアク止め
- ・モルタルからのアルカリ止め
- ・その他、建築外装用シーラー

調 合(例)

用 途	希 釈 倍 率	標準施工面積
合板のアク止め (2回塗り)	1.5~2倍希釈液 (シーラーA:水道水=1:0.5~1)	240~360㎡/缶(16kg) 30~45㎡/本(2kg)
モルタルの アルカリ止め	2倍希釈液 (シーラーA:水道水=1:1)	360㎡/缶(16kg) 45㎡/本(2kg)

一 般 性 状

耐ひび割れ性	淡黄乳白色液体
主 成 分	(メタ)アクリル酸エステル
不揮発分(%)	31.0~34.0
粘度(mPa·s)	150以下
pH	4.0~6.0
MFT(°C)	約10
Tg(°C)	約13

測定条件:不揮発分(105°C×1hr)、粘度(23°C、BL型粘度計:60rpm)

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

SDS等は別途ご請求下さい

20190604.19

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

本社営業グループ 福岡県飯塚市横田669
(建築・土木・仕上材) 〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル 1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325