

SL専用プライマー

塗布型吸水調整材
(アクリル系ラテックス)

荷 姿



18kg缶

標準施工面積

200~250m²/缶

(4倍希釈2回塗布の場合)

実施工の前に施工要領書にて
施工仕様(希釈倍率等)を確認
してください。



ISO 14001取得企業

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0406003
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁 無石綿 業務用

SL専用プライマーは、セルフレベリング材の施工において下地からの気泡の発生を抑え、接着性を向上させて浮き等の発生を抑えるセルフレベリング材向けのプライマーです。

用 途

- ・セルフレベリング材、無収縮モルタル等打設のプライマー(吸水調整)

配 合(例)

- ・当社「SLフロー」のプライマー(吸水調整)として使用する場合

配 合 比 (重量比)	SL専用プライマー	水道水
	1	3

※その他製品への適用については、それぞれの施工要領書等をご確認ください。

性 状

外 観	主 成 分	固 形 分	比 重	粘 度 (mPa·s/30°C)	pH
乳白色粉体	アクリル系	45%	1.1	100以下	8.0

注 意 事 項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

- ・使用に際しては保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用してください。
- ・浮きや割れの原因となりますので下地の清掃を励行してください。
- ・屑、粉塵は掃除機で十分に清掃してください。
- ・下地の脆弱部分、レイタンス、油脂、汚れ等はサンダー掛けで除去してください。
- ・サッシ等、養生が必要な部位は予めテープ等で養生を行ってください。
- ・施工後は使用した道具を速やかに洗浄してください。
- ・直射日光を避け、5~35°Cで保管してください。

⚠ SL専用プライマーは安全に正しくお使いください。

施工要領・SDS等は別途ご請求ください

20230302.18

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

福 岡 営 業 所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東 京 営 業 所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

名 古 屋 営 業 所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル 1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325