

Aモル#30

下地調整・補修用プレミックスモルタル(部分補修用)
ユニレックス3現場混入タイプ

JIS A 6916(CM-1)規格適合品(※)

※Aモル#30(25kg)1袋につき、ユニレックス3を1.5kg混入した場合

荷 姿



25kg紙袋

適用塗厚

1~10mm

標準施工面積

4.1 m²/袋(5mm)

特 長

1. 砂やセメントを混合する手間が省けます。
2. 耐候性に優れ、付着力が安定しています。
3. 適切な骨材配合の為、作業性が良く省力化、工期の短縮に貢献します。
4. 必要に応じて少量でも混練できます。
5. ユニレックス3を1.5kg混和すると JIS A 6916(CM-1)規格適合のポリマーセメントモルタル(樹脂モル)としてお使い頂けます。

製品仕様

適用下地	コンクリート、モルタル、PCパネル、ブロック、ALCパネル等
適用部位	内外装壁面、内外装床面、手摺天端、天井
適用化粧材	クロス、塗料、吹付、仕上塗料、Pタイル等

上表以外の適用につきましては、お問い合わせ下さい。
※タイル下地には使用しないで下さい。

試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業(株) 試験室

項目 [単位]	試験結果		品質基準
ユニレックス3混和量	1kg	1.5kg	—
軟度変化 [%]	9.8	5.2	-20~20
耐ひび割れ性	ひび割れなし		ひび割れがない
耐衝撃性	ひび割れ及び剥がれなし		ひび割れ及び剥がれがない
曲げ強さ [N/mm]	5.4	6.5	3.0以上
圧縮強さ [N/mm]	24.4	20.8	5.0以上
付着強さ [N/mm]	標準養生	1.2	0.7以上
	低温養生	0.8	0.5以上
吸水量 [g]	2.1	1.5	2.0以下
透水量 [ml/h]	0.5	0.2	1.0以下
長さ変化 [%]	-0.15	-0.13	0~-0.15
仕上材が薄層仕上塗材の場合の耐久性 [N/mm]	外 観	割れ、膨れ及び剥がれなし	
	付着強さ	1.4	1.5

試験方法: JIS A 6916:2014(CM-1)

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0412043
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁 無石綿 業務用

関連資材



公共建築協会
建築材料等評価名簿掲載材料
吸水調整材(モルタル用)
ユニレックス3
【18kg/缶】
塗布型吸水調整材
(EVA系合成樹脂エマルジョン)

JIS A 6916(CM-1)規格適合モルタルとしてご使用される場合は、ユニレックス3の混和量(1.5kg)を必ず遵守して下さい。

施工方法

1. 下地の確認

施工前には下地を良く点検し、不純物、油脂等の除去、清掃を励行して下さい。
下地との接着性を確保するため、カップリングや高圧洗浄により目荒しを行って下さい。


2. 吸水調整

ユニレックス3(塗布型吸水調整材)の3倍希釈液にて左官刷毛、ローラー等を使用して吸水調整を行って下さい。
吸水の激しい下地(ALCパネル等)の場合は、ユニレックス3の5倍希釈液を2回塗布して吸水調整を行って下さい。

3. Aモル#30の混練


① JIS A 6916(CM-1)規格適合品として使用する場合

Aモル#30(25kg)1袋につき、水道水を6.0ℓとユニレックス3を1.5kg加えてモルタル用かくはん機等を使用してよく混練して下さい。
練り置きは40分以内とし、水を加えての練り返しは行わないで下さい。



② 通常の下地調整・補修用モルタルとして使用する場合

Aモル#30(25kg)1袋につき、水道水を6.5ℓとユニレックス3を1kg加えてモルタル用かくはん機等を使用してよく混練して下さい。
練り置きは40分以内とし、水を加えての練り返しは行わないで下さい。



4. Aモル#30の塗付け

金ゴテを使用し下地にしごき塗りを行った後、追っかけにて所定の厚みに仕上げして下さい。

5. 養生

塗付け後、次工程までには7日以上養生期間をおいて下さい。
夏場の施工の際、Aモル#30施工翌日に散水養生を実施して下さい。
降雨(降雪)通風、日照など天候に留意し、必要ならシート養生等の保護養生を励行して下さい。

注意事項

*本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

1. 施工前に補修面を十分に水洗・清掃して下さい。
2. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないで下さい。
3. 直射日光・風雨時にはシート掛け等、十分な養生を行って下さい。
4. Aモル#30の保管は、湿気・通風を避ける場所にして下さい。
5. 固まったものの使用は避けて下さい。
6. Aモル#30には練水の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないで下さい。
7. Aモル#30硬化前の雨水等による濡れは、白華の原因となりますので注意して下さい。

Aモル#30を安全に正しくお使い頂く為、施工前には必ず容器の側面の仕様・注意事項をよくお読み下さい。



ISO 14001取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

20200313.K01

本社・工場	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289	関東工場	千葉県木更津市新港15-8 〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472
本社営業グループ (建築・土木・仕上材)	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289	名古屋営業所	愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル 1F 〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486
東京営業所	東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F 〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686	大阪営業所	大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F 〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325