



左官工事用プレミックスモルタル

Aモルダッシュ

塗厚 0～15mmの汎用下地調整・補修材

JIS A 6916 (CM-2) 規格適合品

(ユニレックス3を1kg混入した場合)

特長

1. 砂やセメントを混合する手間が省けます。
2. 耐候性に優れ、付着力が安定しています。
3. 適切な骨材配合の為、作業性が良く省力化、工期の短縮に適切貢献します。
4. 必要に応じて少量でも混練できます。

製品情報

荷姿	25kg紙袋
適用塗厚	0～15mm
標準施工面積	4㎡/袋(5mm塗厚)
適用下地	コンクリート、PC板、ALCパネル、ブロック等
適用部位	内外壁、内外床、手摺天端等
適用仕上材	クロス、水性塗料、樹脂系仕上材、Pタイル、タイルカーペット、仕上塗材、陶磁器質タイル等

上表以外の適用につきましては、お問い合わせ下さい。



EVA系合成樹脂エマルジョン

ユニレックス3を1kg混入することによって
ポリマーセメントモルタル(樹脂モル)
としてお使い頂けます。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0612005
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁 無石綿 業務用

 二瀬窯業株式会社

Making quality premixed mortar through research and development


施工方法

下地の確認

1. 下地をよく点検し、不純物、油脂等の除去、清掃を励行して下さい。
2. 左官刷毛、ローラー等を使用し、ユニレックス3の3倍希釈液にて吸水調整を行って下さい。

材料の混練

1. Aモルダッシュ1袋(25kg)に対し、水道水約6.5ℓとユニレックス3を1kgを徐々に加えながらハンドミキサー等でまざりムラのないように均一によく練り混ぜて下さい。



塗付け

1. 金ゴテを使用し、下地にコテ圧をかけながらしごき塗りを行った後、追いかけて塗りにて所定の厚みに仕上げして下さい。

養生

1. 仕上材施工までの養生期間は7日以上として下さい。
※気温や天候等によるドライアウトを抑制する為、必要に応じてシート養生や散水養生を適宜行って下さい。

試験成績表

右記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業(株) 試験室

項目 [単位]	試験結果	品質基準	
軟度変化 [%]	5.4	-20~20	
耐ひび割れ性	ひび割れなし	ひび割れがない	
耐衝撃性	ひび割れ及び剥がれなし	ひび割れ及び剥がれがない	
曲げ強さ [N/mm ²]	5.6	5.0以上	
圧縮強さ [N/mm ²]	21.9	10.0以上	
付着強さ [N/mm]	標準養生	1.0以上	
	低温養生	0.7以上	
吸水量 [g]	1.5	2.0以下	
透水量 [mℓ/h]	0.1	0.5以下	
長さ変化率 [%]	-0.14	0~-0.15	
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性 [N/mm]	外観	割れ、膨れ及び剥がれなし	割れ、膨れ及び剥がれがない
	付着強さ	1.3	1.0以上
仕上材がセラミックタイルの場合の耐久性	付着強さ [N/mm]	1.4	0.6以上

試験方法: JIS A 6916²⁰¹⁴(CM-2)

注意事項

本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

1. 製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に乗せて床から離して下さい。
2. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないで下さい。
3. 直射日光・風雨時にはシート掛け等、十分な養生を行って下さい。
4. 製品の保管は、湿気・通風を避ける場所にして下さい。
5. 固まったものの使用は避けて下さい。
6. 製品には弊社の指定する材料以外は混入しないで下さい。
7. 製品硬化前の雨水等による濡れは、白華の原因となりますので注意して下さい。
8. 製品の取扱いに際しては、適切な保護具(保護手袋、保護メガネ、防塵マスク等)を着用の上、製品適切な安全対策を実施して下さい。

Aモルダッシュは安全に正しくお使い下さい。PL法に関しては袋の裏書をよくお読み下さい。



ISO 14001取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

20191113.19