

ベンリー 防錆リキッド

塗布浸透型防錆剤

荷 姿



18kgケース
(1kgボトル×18本)

標準施工面積

60m²(原液塗布)
(0.3kg/m²)

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1004007
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁 無石綿 業務用



EMS
JIS Q 14001
ISO 14001
JSAE522



MS
JAB
CM001

ISO 14001取得企業

ベンリー防錆リキッドは、強力な浸透力と防錆力とをもった鉄筋の防錆剤です。

コンクリート表面や鉄筋の錆び部分に塗布することで有効成分が徐々に浸透して錆びを防止し、塩害や中性化による鉄筋コンクリートの劣化を防ぎます。

製品仕様

適用下地	コンクリート
適用部位	鉄筋コンクリート、鉄筋の錆び部分

上表以外の適用につきましては、お問い合わせください。

性 状

亜硝酸リチウム水溶液

外 観	青色透明液体	pH	9.7
濃 度 [wt%]	25.5	粘 度 [mPa・s]	2.9
比 重	1.16		

比重、pH、粘度の数値については室温25℃の場合となります。

使用方法

1. 鉄筋腐食により鉄筋の露出している部分のコンクリートを鉄筋の裏面まではつり除去してください。
2. 鉄筋はつり面やコンクリート表面を高圧洗浄し、よく乾燥させてください。
3. ベンリー防錆リキッドを原液のままムラ無く塗布してください。

注意事項

1. 原液のまま使用してください。
2. 使用後は密閉し、空気に触れないようにして保管してください。
3. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないでください。
4. ベンリー防錆リキッドの品質保持期間は、製造後約6ヶ月です。

【安全上の注意事項】

- ・眼に入った場合： 清浄な流水で15分以上よく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に付いた場合： 水と石けんでよく洗い落としてください。
- ・吸入した場合： 新鮮な空気の場所に移って安静にしてください。
- ・飲み込んだ場合： 大量の水を飲ませて吐かせた後、医師の診断を受けてください。

【漏出時の措置】

- ・布・紙ウエス・おが屑・砂などに吸収させて回収してください。

【取扱上の注意】

- ・目、皮膚への接触を防止するため保護眼鏡、保護手袋などの保護具を、長袖の作業服を着用してください。
- ・取扱い後、顔・手・口等は水でよく洗浄してください。

【輸送上の注意事項】

- ・容器からの漏れ、転倒、落下、損傷がないように荷崩れ防止等に配慮してください。
- ・寒冷地での輸送では、凍結しないように配慮してください。

【保管上の注意事項】

- ・容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。
- ・施設して保管してください。
- ・湿気の少ない場所にパレット等を使用し、地面(床)より離して保管してください。
- ・直射日光のあたる場所、風雨及び雨のあたる場所に保管する場合は、シート掛け等十分な養生を行ったうえで保管してください。

【廃棄上の注意事項】

- ・内容物、容器の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

20200825.18

プレミクスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

本社営業グループ 福岡県飯塚市横田669
(建築・土木・仕上材) 〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル 1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325