

# プレミックス シロ

## タイル張付材 (ポリマーセメントモルタル)

荷 姿

25kg紙袋

カラー

白

適用塗厚


4~6mm

標準施工面積

約3m<sup>2</sup>/袋(5mm)

プレミックス シロは、高性能な粉末樹脂を配合した陶磁器質タイルのコンクリート直張り工法に対応するプレミックスポリマーセメントモルタルです。

### 製品仕様

適用下地	モルタル、コンクリート、押出成形板、ALCパネル
適用部位	内外装壁面、内外装床面
適用タイル	陶磁器質タイル(モザイクタイル、小口平)、床タイル
材料の調合	

上表以外の適用につきましては、お問い合わせ下さい。

### 試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業株式会社 試験室

項目 [単位]	試験結果	品質性能基準
保水率 [%]	88.4	80~95
単位容積質量 [kg/ℓ]	1.81	1.80以上
接着強さ [N/mm <sup>2</sup> ]	標準養生	0.6以上
	温冷繰返し10サイクル後	0.6以上
長さ変化率 [%]	0.15	0.20以下
曲げ強さ [N/mm <sup>2</sup> ]	9.8	8.0以上

品質性能基準: JIS A 6916 付属書A (規定) タイル張付け用モルタルの試験方法

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1906026
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

水濡れ厳禁 無石綿 業務用



二瀬窯業株式会社

Making quality premixed mortar through research and development

## 関連資材



公共建築協会  
建築材料等評価名簿掲載材料  
吸水調整材(モルタル用)  
**ユニレックス3**  
[18kg/缶]  
塗布型吸水調整材  
(EVA系合成樹脂エマルジョン)

## 施工方法

## 1. 下地処理

下地の脆弱層・レタンス・油脂分などをワイヤブラシやサンダー、高圧洗浄等で除去して下さい。下地がコンクリートの場合は(超)高圧洗浄やカップリング等で下地表面の目荒しを行なって下さい。目荒し後は十分な水洗いを行って下さい。

## 2. 吸水調整

下地の乾燥後、ユニレックス3の5倍希釈液を刷毛等でムラなく塗布して下さい。

## 3. 材料の混練

プレミックス シロ(25kg)に水道水を約5.0ℓ加え、ハンドミキサー等の機械器具で練混ぜて下さい。練混ぜた材料は夏期40分以内、冬期60分以内に使い切して下さい。

## 4. 塗付け

下地に一度しごき付けるように塗りつけ、所定の塗り厚(4~6mm)になるように重ね塗りして下さい。1回の塗り面積は15分以内にタイルを張付けできる範囲とし、かつ2㎡を限度として下さい。気象条件によって乾燥速度が変わりますので適宜調整して下さい。

## 5. タイルの張付け

タイルの張り付け工法は、現場の仕様に従って下さい。モザイクタイル張り、マスク張り、密着張り、改良圧着張り等、いずれかの方法を JASS19 陶磁器質タイル張り工事の仕様にしたがって張り付けて下さい。施工中、適宜にタイルを剥がし取り接着状況(タイル裏面への充填)の確認を行なって下さい。密着目地直しは、速やかに行なって下さい。張付材層が固くなって無理やり動かすと、接着界面にズレを生じさせてしまい、剥離の原因になりますのでご注意下さい。

## 6. 養生

直射日光・強風・降雨・降雪をうけるおそれのある場合は、シート掛け等により養生して下さい。目地詰めは2日間以上経過してから行なって下さい。

## 注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

1. 製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に乗せて床から離して下さい。
2. プレミックス シロの品質保持期間は、製造後3ヶ月です。
3. 固まったものの使用は避けて下さい。
4. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないで下さい。
5. プレミックス シロには練水の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないで下さい。
6. プレミックス シロのお取扱いに際しては、適切な保護具(保護手袋、保護メガネ、防塵マスク等)を着用のうえ、適切な安全対策を実施して下さい。

※ プレミックス シロを安全に正しくお使い頂く為、施工前には必ず袋の裏面の仕様・注意事項をよくお読み下さい ※



EMS  
JIS Q 14001  
ISO 14001  
JSAE522



MS  
JAB  
CM001

ISO 14001取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

20190701.01

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8  
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

本社営業グループ (建築・土木・住上材) 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル 1F  
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F  
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F  
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325