

ボンドメント

モルタル接着材

荷 姿



25kg紙袋

標準施工面積

8m²/袋
(塗厚:2mm)

ボンドメントは、表面が平滑なコンクリートや、ブロック、ALCパネル等に対するモルタル塗りを行う場合のモルタル接着材です。

特 長

1. 粘性、保水性が高い為、下地に対する密着性に優れ、安定した接着力を有します。
2. 粉末樹脂や骨材などをプレミックスしておりますので、特に現場調合の手間がいらず、通常は規定量の水道水を混入するだけでご使用頂けます。

製品仕様

用 途	各種下地とモルタルとの仲介接着
適 用 下 地	コンクリート、ブロック、ALCパネル 等

上表以外の適用につきましては、お問い合わせください。

※ ALC面に施工する場合は、ユニレックス3を1kg混入してください。

試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業(株) 試験室

項目 [単位]		試験 結果	試験 方法
保水性 [%]		90.6	JIS A 6916
接着強さ [N／mm ²]	標 準 時	1.6	JIS A 6916
	温 冷 繰 返 し 10サイクル後	1.7	JIS A 6916
長さ変化率 [%]		0.15	JIS A 6203
曲げ強さ [N／mm ²]		9.1	JIS A 6203
圧縮強さ [N／mm ²]		40.1	JIS A 6203

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0409014
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁

無石綿

業務用



二瀬窯業株式会社

Making quality premixed mortar through research and development

関連資材



(一社) 公共建築協会
建築材料等評価名簿掲載材料
吸水調整材 (モルタル用)
ユニレックス3
[18kg/缶]
塗布型吸水調整材
(EVA系合成樹脂エマルジョン)

施工方法

1. 下地コンクリートは、サンダー掛けや、高圧洗浄によって、目荒らしを行いレイタンスや油脂分を確実に除去してください。
2. 刷毛等を用いて、ユニレックス3の3倍希釈液にて、吸水調整を行ってください。
3. ボンドメント1袋(25kg)に対し、水道水約4.5～5ℓを加え、モルタル用かくはん機でダマの残らないようによく混練してください。
混練後は40分以内にご使用ください。



4. 施工面にボンドメントを金ゴテ等を強く押さえつけるように一度しごき塗りを行った後、1.5～2mm塗付けてください。
5. 下塗りモルタルを追っかけで塗付け、後の工程は各化粧材の示す施工仕様に従ってください。

注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

1. 下地は十分な水洗・清掃をしてください。
2. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないでください。
3. 直射日光・風雨時にはシート掛け等、十分な養生を行ってください。
4. ボンドメントの保管は、湿気・通風を避ける場所にしてください。
5. 固まったものの使用は避けてください。
6. ボンドメントには練水の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないでください。
7. モルタル接着増強材としてご使用になる場合、ボンドメント塗付け後、塗りモルタルは追いかけて塗付けてください。



ボンドメントは安全に正しくお使いください。



ISO 14001取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求ください

20230126.19

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社

<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

福岡営業所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町井天45 ヤマモリビル 1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325