



研究と開発で未来を創る
プレミックスモルタルメーカー

FUTASE 二瀬窯業株式会社

本社及び各営業所・工場所在地

本 社	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 TEL.0948-22-0447 FAX.0948-29-0289
東 京 営 業 所	東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F 〒105-0014 TEL.03-6453-6685 FAX.03-6453-6686
名古屋営業所	愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F 〒452-0006 TEL.052-509-2485 FAX.052-509-2486
大 阪 営 業 所	大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F 〒552-0002 TEL.06-6583-3310 FAX.06-6583-3325
福 岡 営 業 所	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 TEL.0948-22-0447 FAX.0948-29-0289
本 社 工 場	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 TEL.0948-22-0447 FAX.0948-29-0289
関 東 工 場	千葉県木更津市新港15-8 〒292-0836 TEL.0438-30-7372 FAX.0438-30-7472



ウェブサイト



インスタグラム

エコマーク認定製品は
関東工場で生産しています



EMS
JIS Q 14001
ISO 14001
JSAE522



MS
CM001

ISO 14001取得企業

味気ない基礎巾木を美しくメイクアップ

KISO

住 宅 基 礎 巾 木 化 粧 材 キ ッ ツ



ポリマーセメント系基礎巾木用塗材【弾性タイプ】

FUTASEYOGYO 二瀬窯業株式会社

Features. 「住宅基礎巾木化粧材 キソ」の特長

新築から、リフォームまで幅広い現場で活躍！扱いやすい材料です！

下塗りは砂骨ローラー、トップコートは中毛ローラーを使用し、それぞれ1回塗りで施工が簡単です。



味気ない基礎巾木を美しくメイクアップする、3つの性能！

①耐ひび割れ性	高可とう性の下塗材と微弾性のトップコートにより、優れた耐ひび割れ性を発揮します。
②耐退色性	高品質無機顔料のみの使用により、退色が少なく自然な色が持続し、外壁の美観を向上させます。
③中性化抑制	防水塗膜の形成により、雨水及び炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します

Coloring. KISOトップの色調

※本色調は、印刷の為、実際の色調と異なる場合があります。



グレー



ミッドグレー



ダークグレー



サンドベージュ



ベージュ

Data. 仕様について

可使時間	夏季：40分／冬季：60分 ※直射日光や雨風を避けてください
------	--------------------------------



- 1 KISOベース【主材】12kg紙袋
- 2 KISOベース【混和液】8kg箱
標準施工面積：約20㎡/セット
- 3 KISOトップ 4kgボトル
標準施工面積：約20㎡/ボトル

Procedure. 施工手順

下 地 処 理	①基礎まわりの土を掘り下げてください。	イメージ図
	②素地の確認 (1)施工前に下地の精度を確認します。 (2)コンクリート型枠の剥離剤が付着している場合は除去し、清浄な面にします。 (3)大きなクラックはVカットし、ベース#20で補修します。 (4)鉄筋が見えている場合には、必ず錆止めを施します。 (5)極端な凸部や脆弱部分は、カップサンダーなどで除去し、平滑な面にします。 (6)ジャンカやコーナー部の欠損はベース#20で補修します。	
	③素地調整 段差・ピンホールが少ない場合は「柔軟フィラー」、多い場合は「ベース#20」をご使用ください。 ※下地の精度が悪いと、仕上ムラ・色ムラになる恐れがありますので注意してください。	
施 工 に つ い て	①KISOベースの施工【下塗り】 (1)KISOベース(混和液)8kgを、モルタル用かくはん機で攪拌しながらKISOベース(主材)を徐々に投入し、混ざりムラのないように均一に練り混ぜてください。 【調合】KISOベース(主材)12kg+KISOベース(混和液)8kg・・・KISOベース 約20㎡/セット (2)材料粘度が高い(模様が尖る)ようであれば、清水を120g/セット以内で添加し調節を行ってください。 (3)塗り付けは、砂骨ローラーを使用し、約1.0kg/㎡の割合で下地が透けないように均一に塗布してください。 (4)材料は、配り塗りを横方向に行い、仕上げは縦方向で、下から上で終わらせるようにしてください。 (5)塗装後、乾燥していることを確認してから次工程に進んでください。 ※温度20℃、湿度65%RHの環境で、約3時間程度。	
	②KISOトップの施工【上塗り】 (1)KISOベースの乾燥確認後、KISOトップの施工を行ってください。 (2)塗り付けは、中毛ウールローラーを使用し、約0.2kg/㎡の割合で塗り残しの無いよう均一に塗布してください。 ※KISOトップは水希釈を行わないでください。 ※施工完了後、24時間以内は雨等の水への接触を避けて乾燥養生してください。	

注 意 事 項	①気温5℃以下、湿度85%以上、または降雨、降雪、強風の場合は施工を避けてください。作業終了後に降雨、降雪の恐れがある場合は雨養生をしてください。尚、夜間の気温が氷点下になる恐れがある場合は、午後3時頃までに作業を切り上げるようにしてください。
	②常に結露が発生する地域、時期での施工は避けてください。
	③材料の保管は気温5～40℃で、直射日光を避け貯蔵してください。
	④施工前に模様を確認し、コンパネなどで試し塗りをを行い、仕上がりを確認してください。
	⑤材料は均一にしてから使用してください。
	⑥同一面を施工する場合、入隅、出隅などの見切りの良いところまで仕上げてください。途中での塗り継ぎは、色違い、ムラの原因となります。
	⑦下地は十分に乾燥させた上で施工を行ってください。
	⑧施工前、施工後は雨風、直射日光など天候に十分注意し、シート養生等を確実に励行してください。
	⑨施工後、使用した道具(コテ、ローラー等)を速やかに水洗いしてください。 ※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。