

プレミックス シロ

タイル張付材 (ポリマーセメントモルタル)

荷 姿



25kg紙袋

カラー

白

適 用 塗 厚

4～6mm

標準施工面積

約3㎡/袋(5mm)

プレミックス シロは、高性能な粉末樹脂を配合した陶磁器質タイルのコンクリート直張り工法に対応するプレミックスポリマーセメントモルタルです。

製品仕様

適用下地	コンクリート、モルタル、押出成形セメント板、ALC/パネル
適用部位	内外装壁面、内外装床面
適用仕上材	(壁面) モザイクタイル、小口平タイル (床面) 床タイル、石材 (※)

上表以外の適用につきましては、お問い合わせください。

(※)事前に本工事で使用する石材を用いて試験施工を行い、施工方法および接着強さ等を確認してください。

吸水率の高い石材につきましては、接着性向上やアク止め対策などのため、石材裏面にシーラー処理を行うことを推奨します。(別売アク止め推奨品名：シーラーA)

試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業(株) 試験室

項目 [単位]	試験結果	品質性能基準
保水率 [%]	88.4	80以上 95以下
単位容積質量 [kg/ℓ]	1.81	1.80以上
接着強さ [N/㎡]	標準養生	0.6以上
	温冷繰り返し10サイクル後	0.6以上
長さ変化率 [%]	0.15	0.20以下
曲げ強さ [N/㎡]	9.8	8.0以上

品質性能基準：JIS A 6916 付属書A タイル張付け用モルタルの品質

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1906026
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁 無石綿 業務用



二瀬窯業株式会社

Making quality premixed mortar through research and development

施工方法

※施工の前には必ず施工要領書をご請求のうえ、よく読んで理解した後で施工を行ってください。
※下記施工方法は、施工の大まかな手順について説明しています。

1.下地処理

下地の脆弱層・レイタンス・油脂分などをワイヤブラシやサンダー、高圧水洗等で除去してください。下地がコンクリートの場合は接着界面が平滑にならないように超高圧水洗などによる目荒らしを行ってください。

2.吸水調整

下地の乾燥後、ユニレックス3の5倍希釈液を刷毛等でムラなく塗布してください。

3.材料の混練

プレミックス シロ(25kg)に水道水を約5.0ℓ加え、モルタル用かくはん機等の機械器具で練混ぜてください。
練混ぜた材料は夏期40分以内、冬期60分以内に使い切ってください。

4.塗付け

下地に一度しごき付ける塗付け、所定の塗り厚になるように重ねて塗付けてください。
1回の塗り面積は15分以内にタイルを張り付けできる範囲としてください。気象条件によって乾燥速度が変わりますので適宜調整してください。
※一人工での塗付け範囲は2㎡を目安としてください。
※塗り厚の目安は、モザイクタイル4mm、小口平タイル6mmです。
※塗付け面にクシ目を入れるとタイル裏足内への充填不足が生じ、接着耐久性低下の要因となりますので、クシ目は入れないでください。

5.タイルの張付け

タイルの張り付け工法は、現場の仕様に従ってください。モザイクタイル張り、マスク張り、密着張り、改良圧着張り等、いずれかの方法を JASS19 陶磁器質タイル張り工事の仕様にしたがって張り付けてください。施工中、適宜にタイルを剥がし取り接着状況(タイル裏面への充填)の確認を行なってください。目地直しは、速やかに行なってください。張付材層が固くなって無理やり動かすと、接着界面にズレを生じさせてしまい、剥離の原因になりますのでご注意ください。

6.養生

直射日光・強風・降雨・降雪をうけるおそれのある場合は、シート掛け等により養生してください。目地詰めは2日間以上経過してから行なってください。

注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

1. 製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に乗せて床から離してください。
2. プレミックス シロの品質保持期間は製造後3ヶ月です。
3. 固まったものの使用は避けてください。
4. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないでください。
5. プレミックス シロには練水の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないでください。
6. プレミックス シロのお取り扱いに際しては、適切な保護具(保護手袋、保護メガネ、防塵マスク等)を着用のうえ、適切な安全対策を実施してください。



プレミックス シロは安全に正しくお使いください。



ISO 14001取得企業

製品資料・SDS等は別途ご請求ください

20260123.02

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社
https://futaseyogyo.co.jp/

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

福岡営業所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル 1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325