



ユニオン クイックメント

速硬型タイル張付材
エコマーク認定製品
ポリマーセメントモルタル

(張付用)

荷 姿



20kg紙袋

標準施工面積

2.6㎡/袋
(5mm厚)

特 長

- ・施工後60分で目地が詰められます。
- ・タイルonタイル工事にも対応する柔軟な施工性を有します。
- ・高性能な粉末樹脂を採用していますので混和材（液体樹脂等）の混入は不要です。

製品仕様

適用下地	モルタル、コンクリート 等
適用部位	内外装壁面、内外装床面
適用タイル	陶磁器質、せっき質タイル (床面) 床タイル、陶板、人工大理石 等 (壁面) モザイクタイル～小口平タイル
適用工法	圧着張り、改良圧着張り、モザイクタイル張り

試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業(株) 試験室

試験項目 [単位]		試験結果	基準値
保水率 [%]		93.1	80以上 95以下
単位容積質量 [kg/ℓ]		1.80	1.80以上
付着強さ [N/㎡]	材 齢 6 時 間	0.6	—
	材 齢 24 時 間	0.8	—
	標準時 ^(28℃)	1.6	0.6以上
	温冷繰り返し 10サイクル後	1.3	0.6以上
長さ変化率 [%]		0.16	0.20以下
曲げ強さ [N/㎡]	材 齢 6 時 間	2.4	—
	材 齢 24 時 間	3.4	—
	材 齢 28 日	9.5	8.0以上
圧縮強さ [N/㎡]	材 齢 6 時 間	10.0	—
	材 齢 24 時 間	11.5	—
	材 齢 28 日	38.6	—

試験方法：JIS A 6916 附属書A タイル張付け用モルタル

圧縮強さは、曲げ強さ測定後の切片を用いて、JIS R 5201に規定する方法に準じ測定を行った。

曲げ及び圧縮強さの材齢6時間及び24時間は、その時間に脱型し、直ちに測定した。

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 2408001

放散等級
区分表示 F ☆ ☆ ☆ ☆

問合せ先 <http://www.nsk-web.org/>

水濡れ厳禁

無石綿

業務用



二瀬窯業株式会社

Making quality premixed mortar through research and development

関連資材



(一社) 公共建築協会
建築材料等評価名簿掲載材料
吸水調整材 (モルタル用)
ユニレックス3
[18kg/缶]
塗布型吸水調整材
(EVA系合成樹脂エマルジョン)



速硬化型化粧目地材
(120分で軽歩行が可能)
ユニオンクイックメント
(目地用)
[10kg紙袋]



ISO 14001取得企業

施工方法

床タイル張り (改良圧着張り)

※施工について詳しくは施工要領書をご請求ください。

① 下地の点検・処理

下地の点検を実施し、欠損部や硬化不良部、ひび割れ箇所など補修が必要な部位がある場合は、予め適切な材料・工法を以て補修を行ってください。また、著しい不陸がある等、下地の精度が悪い場合についても予め適切な材料・工法にて下地調整を行ってください。

② 吸水調整

ドライアウトの抑制、保水性の向上のため、施工面に十分な水湿し、又はユニレックス3の5倍希釈液を塗布 (標準塗布量: 150g/㎡) して吸水調整を行ってください。吸水の多いタイルを施工する場合は、張付面にも水湿し、又はユニレックス3の5倍希釈液を塗布して吸水調整を行ってください。

③ 材料の混練

ユニオンクイックメント (張付用) 1袋 (20kg) に対し、水道水約3.6ℓを加え、モルタル用かくはん機等を用いて約3分間混練してください。

※混練した材料は30分以内に使用してください。

④ 材料の塗付け

1回の塗付け面積は2㎡以内としてください。材料を下地面側3～4mmにむらなく塗り、平坦に均してください。

※塗り置き時間は15分以内としてください。

⑤ タイルの張付け

タイルの張付面全体に材料を3～5mm程度の厚さで平らに均し、直ちに施工面に押さえ付け、さらにハンマーの柄、振動工具等でタイルの周辺からモルタルがはみ出すまで入念にたたき押えを行ってください。

※ 施工中、時々タイルを剥がし、材料の付着状態を確認してください。

※ タイル表面に付着した材料は適宜拭き取りながら作業を行ってください。

タイル張付け後30分以内に目地部分にはみ出した余分なモルタルを除去してください。

⑥ 養生

タイルの張付け後、目地詰めまでの養生は60分以上としてください。

注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

ユニオンクイックメント (張付用) の施工前には必ずカタログや施工要領書、安全データシート等をよく読んで注意点を十分に理解した後に施工を行ってください。

1. 製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に乗せて床から離してください。
2. ユニオンクイックメント (張付用) の品質保持期間は、製造後約3ヶ月です。
3. 開封した材料は品質保持期間内であっても早急に使いきってください。
4. 固まったものの使用は避けてください。
5. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないでください。
6. ユニオンクイックメント (張付用) には練水の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないでください。
7. ユニオンクイックメント (張付用) のお取扱いに際しては、適切な保護具 (保護手袋、保護メガネ、防じんマスク等) を着用のうえ、適切な安全対策を実施してください。



ユニオンクイックメント (張付用) は安全に正しくお使いください。

施工要領・SDS等は別途ご請求ください

20240924.01

ブレックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社

<https://futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

福岡営業所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町井天45 ヤマモリビル 1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325