

現場が待っていた使いやすさ

ユニオン サッシモル

サッシ周り充填モルタル

荷 姿



25kg紙袋

練り上がり量

17.0ℓ/袋
59袋/m³
(0.017m³/袋)

特 長

作業性がバツグン

トロ詰めポンプにエアを噛まずにスルスル詰まるので作業がとってもスピーディーに進みます。ダシたり、落ちたりしないのでロスは最低限

仕上げもカンタン

すき間もなく詰まるのでほとんど補修をすることもなくコテ押さえだけでキレイに仕上がります。

現場はクリーン

現場もサッシも汚さないの、掃除や養生に余計な手間を取らせません。(汚れてもサッとひと拭き)

製品仕様

適用部位	躯体とサッシ周りとのすき間
適用下地	コンクリート 等

上表以外の適用につきましては、お問い合わせください。

試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業(株) 試験室

項目 [単位]	試験結果		試験方法
	ユニオン サッシモル	1:3モルタル	
単位容積質量 [kg/ℓ]	1.72	1.98	JIS A 1174
長さ変化率 [%]	-0.088	-0.101	JIS A 1129
透水量 [g]	6.9	13.6	JIS A 1404
吸水量 [g]	44.8	46.1	JIS A 1404
熱伝導率 [W/mK]	1.234	1.628	熱線法
静弾性係数 [N/mm ²]	0.938×10 ⁴	1.435×10 ⁴	NSKS-002

試験条件：液体防水材を対セメント重量比2%混入

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 1112004

放散等級区分表示 F☆☆☆☆

問合せ先 <http://www.nsk-web.org/>

水濡れ厳禁

無石綿

業務用



二瀬窯業株式会社

Making quality premixed mortar through research and development

施工方法

※施工について詳しくは施工要領書をご請求ください。

1. 施工前処理

- ・ 施工箇所は念入りに清掃してください。
はつり片や粉じん塵等は除去してください。
- ・ 必要に応じて仮枠（バックアップ）を取り付けてください。

2. 材料の混練

- ・ ユニオンサッシモル1袋（25kg）に対し、水道水を3.5～4.0ℓ および液体防水材を防水材メーカーが指定する規定量混入し、パン型ミキサー等で3分間以上練り混ぜてください。
- ・ 練り上がりから60分以内に使用してください。

**防水材の添加量算出について**

ユニオンサッシモル1袋（25kg）当たりのセメント量は5.5kgとして計算してください。

3. サッシ周りへの充填および仕上げ

- ・ ユニオンサッシモルを「つまーる」などのモルタル充填器具を使用して、サッシ周りの隙間に、仕上り面よりも盛り上げ気味に充填してください。
- ・ 金コテを使用して、均しながら余分な材料を除去して平滑に仕上げてください。
- ・ ユニオンサッシモルが乾かないうちに、チリ刷毛などでサッシのチリをキレイに清掃してください。

4. 養生

- ・ 充填後の養生は、夏季24時間、冬季48時間としてください。
この間に水掛りがないように注意してください。
必要に応じてシート養生を行ってください。

注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

1. 気温が5℃以下及び5℃以下になると予想される場合は、施工は行わないでください。
2. 固まったものの使用は避けてください。
3. 開封後の材料は使い切ってください。
4. ユニオンサッシモルの保管は、湿気・通風を避ける場所にしてください。
5. ユニオンサッシモルには練水、防水材の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないでください。
6. 水を加えて練り返しはしないでください。
7. 施工時は保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
8. ユニオンサッシモルの品質保持期間は製造後約3ヶ月です。



ユニオンサッシモルは安全に正しくお使いください。



ISO 14001取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求ください

20250725.23

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社<https://futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

福岡営業所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町井天45 ヤマモリビル 1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325