



# プレミアム 目地セメント



【白華抑制タイプ】化粧目地材

エコマーク認定製品

有機系接着剤タイル後張り工法対応

荷姿

20kg紙袋

標準使用量

目地幅:4mm以上

タイル形状	塗面積/袋
50角タイル	約11m <sup>2</sup>
50二丁タイル	約14m <sup>2</sup>

練り上がり量

約13.2ℓ

色調

本色調は印刷イメージの為、実際の色調とは異なります。

- PM101 灰
- PM102 濃灰
- PM103 黒

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	2106013
放散等級区分表示	F ☆ ☆ ☆ ☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

水濡れ厳禁 無石綿 業務用

プレミアム目地セメントは、白華現象を研究し白華の原因となる物質を極限まで発生させないように原料を厳選、配合を調整した白華抑制タイプの化粧目地材です。従来のセメント系材料では難しかった有機系接着剤（弾性ボンド）タイル後張り工法向けの化粧目地材としても使用できます。

特長

- (1) コテ伸び等作業性がよく、適度な粘性や保水性を有していますので目地がキレイに仕上がります。規定量の水道水と混練するだけですぐ配合管理も簡単です。
- (2) 無機顔料を使用している為、発色がよく耐候性・耐退色性に優れています。
- (3) 陶器ブロック、ガラスブロック、その他装飾用目地材としてもご使用いただけます。

製品仕様

適用部位	内外装壁面、内外装床面
適用目地幅	4~15mm(※)
推奨目地幅例	モザイクタイル(4~5mm)、小口平タイル・二丁掛タイル(8~15mm) 床タイル(6~10mm)
適用工法	塗り込み目地工法、1本目地工法(チューブ詰め工法)

※目地幅が10mmを超える場合は押さえ仕上げを行ってください。

試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業(株) 試験室

項目 [単位]	試験結果	品質基準
保水率 [%]	54.9	30以上
長さ変化率 [%]	-0.07	0.2以下(収縮)
吸水量 [g]	19.8	50以下
単位容積質量 [kg/ℓ]	1.82	参考値 1.80以上

試験方法：(一社)公共建築協会 既調合目地材

二瀬窯業(株) 試験室

項目 [単位]	試験結果	品質基準
曲げ強さ [N/mm]	3.3	—
圧縮強さ [N/mm]	21.3	—

試験方法：JIS R 5201



二瀬窯業株式会社

Making quality premixed mortar through research and development

## 施工方法

※施工について詳しくは施工要領書をご請求ください。

### ■ 目地詰め(塗りこみ目地)

- ① 下地に応じて適切な処置を行ってください。

**[モルタル系張付材下地の場合]**

ドライアウト防止の為、水湿しを行ってください。

**[有機系接着剤下地の場合]**

硬化していることを確認し、濡れている場合はしっかりと乾燥させてください。

- ② モルタル用かくはん機などの機械器具を使用し、プレミアム目地セメント1袋(20kg)に水道水を約4.4ℓ加え十分に練り混ぜてください。

※ 練り混ぜたモルタルは40分以内に使用してください。

- ③ 練り混ぜた材料を、ゴムコテで押さえるように目地部に塗り込み、目地内部に空隙が残らないよう繰り返し充填してください。

- ④ タイル汚れの拭き取りは乾燥具合を見計らい、スポンジに一度水を含ませて水が出なくなるまで固く絞り、タイル表面を一度荒拭きして汚れを軟らかく戻してください。

- ⑤ スポンジのきれいな面で目地の通りに対して斜めに拭き取ってください。

- ⑥ 汚れたスポンジは水洗いを行い、固く絞って③の拭き取りを繰り返してください。

**『注意』**・拭き取り後に目地表面に浮き水が残存していると色ムラの原因になりますので、浮き水が残らないようご注意下さい。(拭き取り時のスポンジの水分に注意してください。)  
・場所によって拭き取るタイミングに差があると、色ムラの恐れがありますのでご注意ください。

- ⑦ 施工後は風雨にさらされないようシート掛けなどの養生を施してください。

※ 施工後、目地が硬化する前に雨などによって長時間水に触れると、二次白華する可能性があります。

## 注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

- 施工前には必ずカタログや施工要領書、安全データシート等をよく読んで注意安全を十分に理解した後に施工を行ってください。

- プレミアム目地セメントの品質保持期間は、製造後約6ヶ月です。

- ① プレミアム目地セメントは、地面や床へ直置きしないようパレットなど使用して湿気を避け直射日光や雨掛かりのないようにシート掛けなどを施してください。

- ② 降雨・降雪時の施工は行わないで下さい。

- ③ 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工を行わないで下さい。

- ④ 施工環境等の違いから当社配布の実物サンプルとは色調に差異が生じることがありますことをご了承ください。

- ⑤ プレミアム目地セメントは白華現象が極力発生しないよう調合を施していますが、条件が揃えばやむなく発生してしまうこともあります。以下の事項に十分留意して施工を行ってください。

・指定水量より多量の水を混入しないでください。

・固くなったモルタルへの再加水は行わないでください。

・仕上げのタイミングに十分注意してください。

・目地仕上げ時に水を使用しないでください。

・施工直後に水濡れがないようシート等で保護してください。目地が硬化する前に長時間水に触れ続けると二次白華が発生する可能性がありますので注意してください。(夏期1日以内、冬期3日以内は水濡れないようにしてください。)



プレミアム目地セメントは安全に正しくお使いください。



EMS  
JS Q 14001  
ISO 14001  
JSAE522

ISO 14001取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求ください

20250227.02

本社・工場 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

関東工場 千葉県木更津市新港15-8  
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

福岡営業所 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F  
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F  
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F  
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社

<http://www.futaseyogyo.co.jp/>